

光触媒は紫外線を照射しています



JIS Z 2911 繊維製品の試験・湿式法

無機塩寒天培地上に試料を貼付し、下記4菌株の混合孢子懸濁液を噴霧。
 28 ± 2℃、14日間培養し、試料上のかびの生育を観察した。
 その結果、14日間かびの生育は認められなかった。

[試験菌株]

- Aspergillus niger* ATCC 6275
- Penicillium citrinum* ATCC 9849
- Chaetomium globosum* ATCC 6205
- Myrothecium verrucaria* ATCC 9095

試料	かびの生育				かび抵抗性表示
	4日	7日	10日	14日	
触媒加工済検体	—	—	—	—	0